

ALUFEX EXOTERM

CANTIDAD

De 1.3 a 2.5 Kgs por metro cuadrado de superficie del metal líquido, sin embargo esto depende del tipo de chatarra o de la limpieza del metal que se está empleando en el horno o de las impurezas que tenga el metal.

El exoterm también puede trabajar como un fundente exotérmico, cuando se desee disminuir la cantidad de metal en la escoria, ya que tiende a formar una escoria pulverulenta con un mínimo de contenido de aluminio metálico.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Color	Blanco	
Granulometría	- 10 a finos	
Análisis Típico	Silicatos	12 - 18%
	Carbonatos	4 - 6 %
	Cloruros	70 - 75%
	Fluoruros	8 - 10%
	Insolubles	Balance

PRESENTACION: Sacos de 40 Kgs. contenido neto.

ALMACENAJE

Este producto es higroscópico, por lo que se deberá mantener en lugares secos. Si este producto llega a adquirir humedad, perderá sus características.

MANEJO

Este producto no implica riesgo alguno, sin embargo se debe de usar lentes al agregarse, ya que puede ocasionar irritación a los ojos el polvo que llegue a desprender. Si esto ocurriera, lavar con agua corriente por 2 ó 3 minutos. Se recomienda el uso de mascarilla durante su aplicación.